



1K Multi Plastic Primer




Fiche Technique Juillet 2010 L2.01.05 Primaires

Description **Séchage à l'air, primaire mono-composant pour l'adhésion des parties plastiques.**

Ratio en poids:		1K Multi Plastic Primer	
Equipement:		Type de buse: 1.2-1.4 mm	Pression d'application: 2 – 4 bar à la crosse* ***Voir manuel pistolet**
Application:		1 x 1 couche	
Evaporation:		Entre les couches: N.A.	Recouvrable après: 20 minutes à 20℃
Recouvrabilité:		Tous les primaires, apprêts et couches de finition Lesonal	
Protection:		Utiliser une protection respiratoire Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque	

Lire toute la FT pour plus d'informations



Description

Séchage à l'air, primaire mono-composant pour l'adhésion des parties plastiques.

Produits et additifs:
1K Multi Plastic Primer

Composition;
Résine poly-olefine

Méthode d'utilisation:

Supports:
Toutes les parties plastiques à l'exception du PE pur (polyéthylène).

Préparation du support:
Nettoyer le support (sans primaire d'origine) à l'aide d'eau chaude et du savon.
Dégraisser avec Lesonal Degreaser.
Dépolir soigneusement au Scotch Brite S (Grey) fin.
Après, dégraisser avec Lesonal Degreaser.


Proportion de mélange:
Prêt à l'emploi ; bien agiter avant utilisation.

Viscosité de pistolage:
14-16 sec. DIN Cup 4 à 20℃.

Réglages du pistolet:

Ouverture	Pression
1.2-1.4 mm*	2-4 bar (à la crosse)*

*Voir le manuel d'utilisation du pistolet




Application:



Appliquer une couche pleine.

Note: température minimale d'application de 15ºC
Respecter un temps d'évaporation de 20 minutes à 20°C

Recouvrabilité:



Après une évaporation de 20 minutes à 20°C, tous les primaires, apprêts et couches de finition Lesonal peuvent être appliqués directement sur 1K Multi Plastic Primer.

Si le temps de recouvrement dépasse 24h, polir la surface avec 3M Ultra fine (grey) degrease et appliquer une nouvelle couche de 1K Multi Plastic Primer.



Utiliser une protection respiratoire

Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

Epaisseur de couche:	4-7 µm
Rendement théorique:	Pour une épaisseur de couche de 1µm : 11,4 m²/l
Nettoyage de l'équipement:	Utiliser Multi Thinner ou un diluant nitrocellulosique avant l'expiration de la durée de vie.
Durée de vie:	2 ans à 20°C
COV:	Le contenu de COV pour ce produit est au maximum de 860 g/litre prêt à l'emploi.

Akzo Nobel Car Refinishes
ZI Les Bas Prés
60762 Montataire Cedex
Tel: 03 44 28 53 25
www.Lesonal.fr

